

# conlino

## Farben aus Lehm

00.990.5	<b>conlino Kaseingrundierung</b>
Anwendung	conlino Kaseingrundierung ist eine farblos transparente Grundierung für nachfolgende Anstriche mit conlino Lehmfarben, Lehm-Streichputzen und Lehm-Glätte sowie ein Putzfixierer für sichtbar bleibende Lehmputzflächen und Lehm-Glätte. Hoch diffusionsfähig, leicht zu verarbeiten und frei von Konservierungsstoffen.
Zusammensetzung	Kasein, Soda
Lieferform	250 g Beutel; ergibt 8 Liter fertige Grundierung
Verbrauch	ca. 0,16 l/m <sup>2</sup> ; 250 g Pulver reichen für ca. 40 - 60 m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Aufbereitung	Beutelinhalt (250 g) unter ständigem Rühren in 2 Liter kaltem Wasser klümpchenfrei mit einem Motorquirl aufrühren. Nach einer Quellzeit von ca. 30 Minuten erneut aufrühren und mit 6 Liter Wasser verdünnen.
Verarbeitung	Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen sein. Trennende Lagen, nicht haftende Altanstriche und Tapetenleimreste sind gründlich zu entfernen. Kaseingrundierung satt und gleichmäßig mit einer Decken- oder Fassadenbürste mit Naturborsten auftragen. Überstände vor dem Trocknen mit einem Lappen abnehmen. Die Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser oder Seifenlauge reinigen. Für die transparente Fixierung von Putzen und Lehm-Glätte erfolgt der Auftrag unbedingt von unten nach oben, um Läufer zu vermeiden. Auf vollständiges Eindringen ist zu achten, da sonst glänzende Stellen zurückbleiben können. Mit geringer Farbtonvertiefung ist zu rechnen. Probefläche anlegen!
Anwendungsbereiche	conlino Kaseingrundierung setzt die Saugfähigkeit stark saugender Untergründe, beispielsweise unbehandelter Putze, Gipskartonbauplatten usw. herab und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus. Leicht sandende Untergründe werden durch das gute Eindringvermögen verfestigt. Sie dient ebenfalls zur transparenten Verfestigung von Lehmputzen im Innenbereich. Im Zweifelsfall sind Probeflächen anzulegen! Ungeeignet für alle glatten nicht saugenden Flächen, Holz- und Holzwerkstoffe sowie dauerfeuchte Untergründe.
Trockenzeiten	ca. 8 h bei 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei ist das Pulver mind. 2 Jahre haltbar; fertig angerührt sollte es innerhalb eines Tages verarbeitet werden.
Sicherheitshinweise / Entsorgung	Materialreste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht in das Abwasser leiten. Auch ungiftige Anstrichmittel sollten für Kinder unerreichbar gelagert werden. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Materialreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Der für Kaseinfarben typische Geruch verschwindet in trockener Umgebung.
Hinweis	Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert das Merkblatt seine Gültigkeit.