

## Wand- und Deckengrundierung

### 00.990.1 / 00.990.2

<b>Kurzbeschreibung</b>	conluto Wand- u. Deckengrundierung ist eine weiße, einschichtige, lösemittelfreie, dauerelastische Wand- und Deckengrundierung für den Innenbereich mit starker Körnung. Sie bildet eine raue, strukturbildende Oberfläche, ist pastös, gut trocknend und hat ein sehr gutes Füllvermögen.
<b>Zusammensetzung</b>	Wasser, Marmormehl, Marmorries, Zellulosen, Weißleim, Phosphat, Natriumsalz, ca. 0,1 % synth. Konservierungsmittel <sup>1</sup>
<b>Gebindegrößen</b>	5 l und 10 l.
<b>Reichweite</b>	0,2 l / m <sup>2</sup> ; ca. 4-5 m <sup>2</sup> / Liter. Bei stark saugenden Untergründen wird der Verbrauch durch Versuch am Objekt ermittelt. Bei Bedarf kann die Grundierung mit max. 10 % Wasser verdünnt werden.
<b>Trockenzeiten</b>	Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit nach 3-6 Stunden überputzbar.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Speziell als Grundierung für conluto Lehm-Edelputz, Feinputz und Oberputz auf festen Untergründen. conluto Grundierung ist fertig angerührt für alle mineralischen Untergründe wie Beton, Mauerwerk sowie Kalkgründe und organische Untergründe wie Holz und Gipskartonplatten ebenso wie festhaftende Altanstriche geeignet. Die Grundierung bildet eine raue, strukturbildende Oberfläche. Sie trocknet schnell und hat ein gutes Füllvermögen. Das Produkt ist dampfdurchlässig.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Der Untergrund sollte sauber, trocken, fettfrei und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. Nicht haftende Altanstriche sind gründlich zu entfernen. Die conluto Grundierung gut durchrühren und gegebenenfalls mit etwas Wasser verdünnen. Mit dem Flächenstreicher, Quast bzw. Malerbürste gleichmäßig kräftig in alle Richtungen verstreichen. Nach Durchtrocknung kann CONLINO Edelputz oder conluto Feinputz nach Vorschrift aufgezogen werden. Das Werkzeug ist sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser zu reinigen und intensiv nachzuspülen.
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber unbedingt frostfrei und gut verschlossen lagern. Unangebrochen mind. 9 Monate haltbar.
<b>Technische Daten</b>	Spez. Gewicht (Dichte): ca. 1,7 g/ml Festkörpergehalt: ca. 70 Gew. % Viskosität (bei 20 °C): pastös
<b>Sicherheitshinweis + Entsorgung</b>	Während der Verarbeitung auf ausreichende Lüftung achten. Farbreste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht in das Abwasser leiten. Auch ungiftige Anstrichmittel sollten für Kinder unerreichbar gelagert werden. Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.  Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. VOC-Verordnung: VOC-Gehalt (g/l): 0,5 Kategorie: a Typ: Wb Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 30

<sup>1</sup> 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

